167 PRIMAIRE
ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ

LES «PLUS» PRODUIT

- Primaire d'accrochage sablé
- Améliore l'adhérence des ragréages
- Bon pouvoir de pénétration
- Neuf et rénovation
- Traitement des fissures, reprofilage

Fabriqué en France

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▼ PRIMAIRE POUR SUPPORTS SOUMIS À DES REMONTÉES D'HUMIDITÉ

DESCRIPTION DU PRODUIT

Résine époxydique incolore bicomposante, adhérant sur support humide, destinée à constituer une barrière contre les remontées d'humidité des supports causées par des pressions capillaires ou osmotiques.

Associée au **SABLE GS 20** (1), **167 PRIMAIRE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ** peut servir de primaire d'accrochage appliqué en une seule passe sablée sur supports fermés et permet le traitement des fissures ou de reprofilage par ajout de **SABLE GS 20** (1) en coulis ou en mortier.

DOMAINES D'APPLICATION

- **Sols** : intérieurs et extérieurs (hors planchers chauffants et étanchéité ou cuvelage)

Supports admissibles

Sols intérieurs
- Dallage sur terre plein
- Dalle béton et plancher
- Chape ciment
- Chape ou dalle fermée à l'hélicoptère

Sols extérieurs
- Dallage sur terre-plein
- Dalle béton
- Chape ciment

Rénovation
- Ancien carrelage poncé
- Anciennes tomettes poncées

Produits associés

- Enduit de ragréage
- Mortier colle (C2 minimum)
- Chape rapportée
- **SABLE GS 20** (1)
- **588 ENDUIT ETANCHEITE**

Revêtements associés

- PVC, linoléum, caoutchouc
- Parquet ou carrelage en pose collée directe

CARACTÉRISTIQUES

- **Composant A** : résine (translucide)
- **Composant B** : durcisseur (translucide)
- **Densité** : 1,09 ± 0,04
- **Extrait sec** : 100%
- **Classement** : inflammable
- **Durée pratique d'utilisation à 23°C (500 g)** : 25 min ± 5 min
- **Viscosité à 23°C** : 600 ± 50 mPa.s
- **Délai de recouvrement entre 2 couches**

10°C	24 h à 96 h
23°C	12 h à 72 h
30°C	8 h à 48 h

- **Dureté SHORE D après 7 j à 23°C** : > 75
- **Recouvrement par le revêtement de sol à 23°C** : > 16 h
- **Perméabilité à la vapeur d'eau** : 5,71 mg/m²/h/mm(Hg)
- **Taux de transmission de vapeur d'eau** : 1,21 g/m²/jour
- **Adhérence au béton sec** : 2,8 MPa (rupture 100% béton)
- **Adhérence sur support humide à 10°C** : 2,8 MPa

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Pour un chantier réussi
- L'application est possible sur supports humides mais sans ressuage.
- La surface doit être mate et l'humidité résiduelle ≤ 6%.
- Dans le cas de murs maçonnés de bâtis anciens, créer une coupure de capillarité avec 232 PARINJECTION*.

MODE D'EMPLOI

Se référer aux CPT et DTU en vigueur pour la mise en œuvre des produits.

Préparation des supports

- Les supports admis sont les dallages, dalles, planchers et chapes, conformes aux DTU en vigueur. Le béton devra être âgé d'au moins 28 jours, les chapes d'au moins 21 jours.
- Le support en béton devra être propre, exempt de toutes souillures. Il pourra être humide, non suintant, d'aspect mat. Sa cohésion sera supérieure à 1 MPa pour les bétons, et supérieure à 0,8 MPa pour les chapes.
- Les supports seront préparés par tous les moyens adaptés : grenaillage, rabotage, ponçage, suivi d'une aspiration soignée à l'aspirateur industriel. En aucun cas la texture de surface ne devra être lisse.
- Après préparation : le support ne devra pas présenter d'inégalités supérieures à 5 mm sous la règle de 2 m.
- Toutes les préparations des supports (traitement des fissures, points singuliers, reprofilages visant à obtenir une bonne planéité,…) seront réalisées à l'aide du **167 PRIMAIRE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ** confectionné en coulis ou en mortier par addition du **SABLE GS 20** (1) propre et sec.

Dans le cas d'un carrelage existant
- S'assurer qu'il n'y ait pas plus de 10% de carreaux non adhérents sinon, déposer l'ensemble de la surface.
- S'assurer de la parfaite adhérence des carreaux.
- Nettoyer à la lessive sodée.
- Poncer.
- Dépoussiérer soigneusement.

* voir la Fiche Technique du produit - (1) Voir page suivante les caractéristiques du **SABLE GS 20**.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

167 PRIMAIRE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Préparation du produit

- Le mélange s'effectue en versant la totalité du contenu du pot B dans le récipient contenant la partie A. Mélanger soigneusement les 2 produits en totalité et sans autre ajout avec un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Ne pas diluer.

Application

- **167 PRIMAIRE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ** s'applique au rouleau, à raison de 400 g/m² minimum en première couche, et de 300 g/m² en seconde couche après séchage de la première. Respecter les périodes de recouvrement en fonction de la température (voir tableau).
- Sabler à l'avancement le **SABLE GS 20** (1) immédiatement sur la seconde couche encore fraîche (environ 4 kg/m²). Après séchage de cette seconde couche sablée, une aspiration soignée sera réalisée le lendemain.
- Il ne doit y avoir aucun manque de sable, et le sable doit être "sec" en surface, c'est-à-dire non enrobé de résine.
- Ne pas remonter **167 PRIMAIRE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ** sur les plinthes.

Nettoyage des outils

- Utiliser **725 LANKODILPOX*** pour nettoyer le produit frais, dans un local aéré ou en extérieur.

SABLE GS 20

CARACTÉRISTIQUES

- **Nature** : sable siliceux, lavé, séché
- **Granulométrie** : 0,6 / 1,2 mm

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 10°C et +30°C avec une hygrométrie ≤ 80%.
- Ne pas appliquer par temps de pluie où risque de pluie en extérieur.
- Après gâchage, le produit ne devra pas rester en masse en cas de non utilisation au risque de provoquer un échauffement important de ce dernier. Attention risque de brûlure.
- Mélanger la totalité du kit.
- Éviter tout contact avec la peau.
- Prendre les précautions habituelles d'utilisation des résines époxydiques : port de combinaison, gants et lunettes.
- En cas de contact accidentel, laver les parties atteintes à l'eau et au savon.
- En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit.

CONSOMMATION

- Résine : 700 à 800 g/m² suivant la porosité et la nature du support.
- Sable : 4 kg/m².

CONDITIONNEMENT

- Résine : kit de 10 kg.
- Sable : sac de 25 kg.

PALETTISATION

- Résine : 40 kits de 10 kg.
- Sable : 40 sacs de 25 kg.

CONSERVATION

2 ans à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes températures et de toute source de chaleur.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78